Advance Industrial
毅華實業

查詢 / Inquiry
Phone 852 23557023
Whatsapp 852 93178169
Wechat 852 93178169

Item No.（型號）：M5115Y

Usage in Karat^+ 應用成色	14k
Commecial Composition (%) 主要成份	Ag（銀）：17 Cu（銅）：66 Zn（鋅）：15
Colour 顏色	Yellow
Hardness 硬度	120 (Hv)
Density 密度	13.6 (gm / cm^3)
Casting Parameters 倒模參數	Vacuum Pressure Casting / Manual Vacuum Casting 真空加壓鑄造 / 手倒吸索鑄造
Flask Temp* 粉溫*	640 – 660 ℃
Casting Temp* 倒模溫度*	1020 - 1040 ℃
Quenching Time* 水冷時間	30 min

*因應不同厚薄款式，取用適合鑄模溫度（粉溫）
^使用舊金料不應超過 50%，確保清潔才能使用
+在熔解合金時，應用惰性氣體或用不飽和氧氣火焰保護金屬，防止金料氧化

Wechat **Whatsapp**