



Advance Industrial
毅華實業

查詢 / Inquiry

Phone 852 23557023

Whatsapp 852 93178169

Wechat 852 93178169

Item No. (型號): M5302

Usage in Karat^{^+}

14k

應用成色

Commercial Composition (%)

Ag (銀): 5

主要成份

Cu (銅): 90

Zn (鋅): 5

Colour

Red

顏色

Hardness

135 (Hv)

硬度

Density

13 (gm / cm³)

密度

Casting Parameters

Vacuum Pressure Casting / Manual Vacuum Casting

倒模參數

真空加壓鑄造 / 手倒吸索鑄造

Flask Temp*

650 – 700 °C (9k)

粉溫*

Casting Temp*

1030 - 1050 °C (9k)

倒模溫度*

Quenching Time*

30 min

水冷時間

*因應不同厚薄款式，取用適合鑄模溫度（粉溫）

^使用舊金料不應超過 50%，確保清潔才能使用

+在熔解合金時，應用惰性氣體或用不飽和氧氣火焰保護金屬，防止金料氧化



Wechat



Whatsapp