



Item No. (型號): M2050

Usage in Karat^{^+}
應用成色

14-18k

Commercial Composition (%)
主要成份

Ni (鎳): 22

Cu (銅): 54

Zn (鋅): 24

Colour
顏色

White 白

Hardness
硬度

145 (Hv)

Density
密度

13 (gm / cm³)

Casting Parameters
倒模參數

Vacuum Pressure Casting / Manual Vacuum Casting
真空加壓鑄造 / 手倒吸索鑄造

Flask Temp*
粉溫*

650 – 700 °C (14k)

Casting Temp*
倒模溫度*

1040 - 1060 °C (14k)

Quenching Time*
水冷時間

30 min

*因應不同厚薄款式，取用適合鑄模溫度（粉溫）

^使用舊金料不應超過 50%，確保清潔才能使用

+在熔解合金時，應用惰性氣體或用不飽和氧氣火焰保護金屬，防止金料氧化



Wechat



Whatsapp